

NATURALEZA

Producto formulado en base a resinas activas en emulsión.

DATOS TÉCNICOS

Densidad:	1,15-1,25 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	8-10 m ² /litro
Repintado:	2 horas
Diluyente:	Agua (al uso)

CARACTERÍSTICAS

- El Primer Galvanizado proporciona películas continuas sin porosidad, de gran adherencia y flexibilidad.
- Permite el repintado con sistemas de uno o dos componentes.
- Solamente es aconsejable hacer ensayos cuando se repinta con pinturas alcídicas ricas en Zinc.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Recomendado como puente de adherencia en hierro galvanizado.
- En exterior es necesario protegerla con un acabado apto para exteriores.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; especialmente si tiene restos de ácidos.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- No es necesaria diluir para la aplicación.
- No aplicar por debajo de 5°C.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación, es aconsejable el uso de mascarilla.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 1 litro y 5 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04