

## **T03 Imprimación al Silicato**

### **NATURALEZA**

Imprimación acuosa inorgánica, de estructura mineral, en base a resinas acrílicas y silicato potásico.

### **DATOS TÉCNICOS**

Acabado:	Mate Mineral
Densidad:	1,00-1,10 grs/cm <sup>3</sup>
Rendimiento teórico:	10-12 m <sup>2</sup> /litro
Repintado:	12 horas
Sólidos en volumen:	12-13%
Diluyente:	Agua
Colores:	Incoloro

### **CARACTERÍSTICAS**

- La Impregnación al Silicato se caracteriza por su excepcional adherencia y resistencia a los álcalis y ambientes agresivos.
- Posee una excelente resistencia al agua, muy poca absorción de la misma, siendo a su vez permeable al vapor de agua, por lo que no forma burbujas ni desconches.
- Fija soportes en mal estado.

### **CAMPOS DE APLICACIÓN**

Indicada principalmente para la preparación y consolidación de soportes pulverulentos y porosos, para la posterior aplicación de Pinturas al Silicato.

Para la dilución de pintura al silicato pigmentada en capas de acabado.

## **T03 Imprimación al Silicato**

### **MODO DE EMPLEO**

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Puede aplicarse con brocha, rodillo o air-less.
- La aplicación se realizará diluyendo un 10% con agua.
- No aplicar por debajo de 5°C.
- Si se quiere dar opacidad a la imprimación añadir un 25% de pintura al silicato pigmentada en la primera mano y terminar con 2 o 3 manos de pintura al silicato diluida.

### **ALMACENAJE**

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

### **SEGURIDAD E HIGIENE**

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de 5 litros y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04