

NATURALEZA

Imprimación a base de resinas de Pliolite y solvente desodorizado.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate sedoso
Densidad:	0,85-0,90 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	Muy variable, según la porosidad de superficie. Rendimiento orientativo: 10-12 m ² /litro
Repintado:	12 horas
Sólidos en volumen:	12-14%
Diluyente:	Disolvente Desodorizado
Colores:	Incoloro

CARACTERÍSTICAS

- La Imprimación Orde-Lite se caracteriza por su excepcional adherencia, resistencia a los álcalis y ambientes agresivos.
- Posee una excelente resistencia al agua, siendo a su vez permeable al vapor de agua, por lo que no forma burbujas ni desconches.
- Fija soportes en mal estado actuando de puente de unión con posteriores aplicaciones y excelente poder de penetración.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicada principalmente para la preparación y fijación de soportes pulverulentos y porosos degradados por el transcurso del tiempo.

Para fijar y consolidar revoques, temples y viejas pinturas.

Como barniz de acabado sobre soportes porosos que necesitan consolidarse.

Su uso es adecuado tanto en exteriores como en interiores.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas (en mal estado).
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Puede aplicarse con brocha, rodillo, equipo de baja presión o air-less.
- La aplicación se realizará al uso (en soportes muy absorbentes) o diluyendo un 10%.
- No aplicar por temperaturas debajo de 5 °C y por encima de 40°C.
- Impregnar bien la superficie para favorecer al máximo su fijación.
- No debe mezclarse con ningún otro tipo de pintura.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

T11 Imprimación

Orde - Lite

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación local y disponer de un buen sistema de extracción general.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 5 litros y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04