

NATURALEZA

Barniz monocomponente en base solvente formulado con resinas de poliuretano para uso exclusivamente en interior.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Brillante
Densidad:	0,90-1,00 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	10-12 m ² /litro
Repintado:	8 horas mínimo
Diluyente:	Al uso
Colores:	Incoloro

CARACTERÍSTICAS

- El Barniz Poliuretano es un recubrimiento de un componente, incoloro y de alto brillo, dejando acabados muy decorativos.
- Proporciona películas de excelente adherencia, gran dureza y muy buena resistencia a la abrasión y al roce.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Por sus propiedades, este barniz esta muy indicado para el sellado de pavimentos de hormigón y para la protección y decoración de superficies de madera, tales como parquets, pistas deportivas, boleras, etc... **siempre y cuando se aplique en interior.**

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- No es necesaria la dilución, cuidando de extender bien el barniz para evitar capas gruesas.
- Para lograr una buena adherencia entre capa y capa no hay que dejar transcurrir más de 24 horas.
- Una vez terminada la aplicación se deberá cerrar el bote herméticamente para evitar su catalización con la humedad ambiente.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla combinada de carbón activo y partículas, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

B02 Barniz

Poliuretano 1 comp.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0,75 litros y 4 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04