

NATURALEZA

Barniz incoloro formulado en base a resinas acrílicas termoplásticas en medio solvente.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|---|
| Acabado: | Brillante |
| Densidad: | 0,90-1,00 grs/cm ³ |
| Rendimiento teórico: | 7-9 m ² /litro |
| Repintado: | 12 horas |
| Diluyente: | Disolvente Sintético Industrial |
| Colores: | Incoloro (para aplicación en hormigón impreso se puede colorear). |

CARACTERÍSTICAS

- El Barniz Acrílico penetra en el sustrato proporcionando, de esta forma, películas muy duraderas, resistentes a los rayos ultravioleta y a la abrasión.
- Sus propiedades más notables son repeler el agua impidiendo que ésta penetre en el sustrato y dejar que la humedad atrapada salga al exterior.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Recomendado para la protección y decoración de todo tipo de soportes de construcción, tales como ladrillo, piedra, mampostería, mortero y en especial para el curado y sellado del hormigón impreso.

MODO DE EMPLEO

Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.

Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.

La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less al uso o diluyendo un 5-10% con nuestro *Disolvente Sintético Industrial* en caso de soporte poroso.

Se dan dos manos con un intervalo entre ellas de 12 horas.

Para lograr una buena adherencia entre capa y capa no hay que dejar transcurrir más de 24 horas.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0,75 litros, 4 litros y 20 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04