

NATURALEZA

Esmalte sintético formulado en base a resinas alcídicas largas en aceite, pigmentos altamente estables y aditivos cuidadosamente seleccionados.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Brillante
Densidad:	1,05-1,25 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	12-15 m ² /litro
Repintado:	24 horas
Diluyente:	Disolvente Sin Olor
Colores:	Blanco, n/carta de Esmaltes y carta Ral (*)
COV's:	< 300 gr/litro

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Esmalte Venecia proporciona películas de muy buena cubrición, gran adherencia y excelente resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos, además de tener buena flexibilidad y dureza.

-Posee una excelente brochabilidad y debido a su alto brillo y amplia gama de colores, deja acabados altamente decorativos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Esmalte de acabado para la decoración de todo tipo de soportes metálicos o de madera, tanto en interior como en exterior.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; en superficies nuevas es necesaria una primera mano de Imprimación.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- Producto listo al uso, si se aplica a pistola diluyendo un 5-10% con nuestro *Disolvente Sin Olor*.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0,75 litros y 4 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04