

### E04 Esmalte

# **Aluminio**

### **NATURALEZA**

Esmalte alcídico a base de resinas especiales, pigmentado con pasta de aluminio.

### DATOS TÉCNICOS

Acabado: Metalizado

Densidad: 0,90-1,00 grs/cm<sup>3</sup>

Rendimiento teórico: 8-10 m<sup>2</sup>/litro

Repintado: 24 horas

Diluyente: Disolvente Decoración

Colores: Plata

COV"s: <300 gr/litro

(\*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

### **CARACTERÍSTICAS**

- El Esmalte Aluminio proporciona acabados metálicos muy decorativos, de gran dureza y flexibilidad.
- Proporciona películas de muy buena adherencia, gran cubrición y excelente resistencia a la intemperie y ambientes agresivos.
- Exenta de plomo y cromatos.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

Recomendado, en interior y exterior, para la protección y decoración de todo tipo de soportes de madera y metálicos, en los que la temperatura no exceda de 120°C.



## E04 Esmalte

### **Aluminio**

### **MODO DE EMPLEO**

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; en superficies nuevas es necesaria una primera mano de Imprimación.

- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- Si se aplica con pistola diluir con nuestro Disolvente Decoración.

ALMACENAJEEI producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo.

Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

Se recomienda no tener este producto almacenado más de un año.

#### **SEGURIDAD E HIGIENE**

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de 0,75 litros y 4 litros.

Pinturas Ordesa, s.a. C/ Valle de Ordesa, 1,3 50420.- Cadrete (Zaragoza) Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04 Fax. 976 12 68 04

Fecha: 13/02/2020 Pág. 2 de 2 Dpto. Técnico Rev.: 11