

E08 Esmalte

Epoxi 2 comp.

NATURALEZA

Esmalte de dos componentes basado en un sistema de resinas epoxídicas curadas con aductos de poliamida de secado al aire.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Brillante
Densidad:	1,20-1,40 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Sólidos en peso:	≈ 65 %
Rendimiento teórico:	8-10 m ² /Kg
Repintado:	8 horas mínimo
Diluyente:	Disolvente Epoxi
Colores:	Blanco y carta Ral

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Esmalte Epoxi posee una excelente resistencia al agua, a los agentes químicos y a los disolventes.
- Proporciona acabados de alto brillo, una gran adherencia y extremada dureza.
- Una vez ha reticulado en su totalidad, confiere una excelente resistencia al roce.
- Exenta de plomo y cromatos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Por sus propiedades esta recomendado para proteger y decorar todo tipo de soportes metálicos. No es aconsejable su aplicación en el exterior.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; en superficies nuevas es necesaria una primera mano con nuestra *Imprimación Epoxi 2/comp.*
- La humedad del soporte debe ser inferior al 10%.
- No aplicar a temperatura inferior a 10°C
- Mezclar los dos componentes en proporción 4:1 y homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 25% con nuestro *Disolvente Epoxi*; para las manos posteriores no diluir más de un 10%.
- Para lograr una buena adherencia entre capa y capa no hay que dejar transcurrir mas de 24 horas.
- No limpiar la superficie con ningún líquido hasta trascurridos 7 días.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

E08 Esmalte

Epoxi 2 comp.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de:

Componente A: 4 kilos y 16 kilos.

Componente B: 1 kilo y 4 kilos.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04