

NATURALEZA

Pintura de acabado basada en resinas de silicona y pigmentos de alta resistencia térmica recomendada para soportar temperaturas de hasta 650°C.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Color: | Aluminio y Negro |
| Densidad: | 0,95 +/- 0.05 grs/cm ³ |
| Rendimiento teórico: | 15-20 m ² /litro |
| Sólidos en volumen: | 35 % +/-1 |
| Espesor recomendado: | 15-20 micras capa seca |
| Secado para manipular: | 1 hora |

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Larga duración.
- Acabado de aspecto metálico o negro que a partir de 250°C la parte orgánica del recubrimiento se quema y queda un retículo inorgánico de (SiO₂)_x adherido.
- Exenta de plomo y cromatos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para aplicación en interior sobre superficies que vayan a soportar altas temperaturas, tales como chimeneas, calderas, tubos de escape, etc.

MODO DE EMPLEO

Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.

Aplicar directamente sobre acero libre de herrumbre, calamina, aceites u otras impurezas. Es recomendable un ligero arenado y se desaconseja aplicar imprimaciones anteriores.

La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola.

Limpieza de utensilios con disolvente de sintéticos.

El curado total de la pintura solo se alcanza después de someterla a más de 250°C.

Si la temperatura de los objetos a pintar no supera los 200°C es recomendable usar el Aluminio Exteriores.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

E21 Esmalte

Anticalórico 600°C

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla combinada de carbón activo y partículas, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0,75 litros, 4 litros y 20 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04