

Rugoso

NATURALEZA

Recubrimiento acuoso a base de resinas de copolímeros acrílicos en dispersión y cargas de granulometría seleccionada.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|--|
| Acabado: | Pétreo Rugoso |
| Densidad: | 1,55-1,65 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color) |
| Rendimiento teórico: | 1 - 1,7 Kg/m ² por capa |
| Secado: | 3 – 4 horas (en función del espesor, temperatura y humedad) |
| Repintado: | 12 - 36 horas |
| Diluyente: | Agua |
| Colores: | Blanco y n/cartas NCS |

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Orde-Pav Rugoso deja acabados continuos de gran dureza y flexibilidad.
- Proporciona películas de muy buena adherencia y cubrición.
- Aporta al soporte una eficaz protección y un gran efecto decorativo.
- Exento de plomo y cromatos.

Rugoso

CAMPOS DE APLICACIÓN

Por sus propiedades este revestimiento es idóneo para el pintado de pistas deportivas, frontones, suelos de aparcamiento, almacenes, etc..., tanto en interior como en exterior.

También se utiliza como revestimiento protector en zonas peatonales, isletas, aceras de hormigón o incluso sobre asfalto.

MODO DE EMPLEO

- Preparar la superficie a pintar, previa limpieza para eliminar restos de suciedad y pinturas viejas.
- Se recomienda sellar la superficie de aplicación con una imprimación acrílica como nuestro *T02 Barniz Sellador Orde-Cril*.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Su aplicación es directa sobre el soporte a revestir y extendiendo el producto con un rastrillo de goma dejando un espesor máximo de 1 mm en húmedo. Para mayores espesores se recomienda aplicar varias capas.
- No es aconsejable diluir la pintura para la aplicación.
- No aplicar por debajo de 5 °C ni con el soporte muy caliente.
- Debido a la rugosidad de la película aplicada se puede sellar con nuestro *B04 Barniz Acrílico Exteriores* para asegurar su dureza y resistencia.

Rugoso

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 5 y 25 Kg.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04