

NATURALEZA

Pintura fabricada con resinas acrílicas termoplásticas de secado rápido al aire.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Satinado
Densidad:	1,10-1,40 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Sólidos en peso:	≈ 56 %
Rendimiento teórico:	10-13 m ² /litro
Repintado:	6-8 horas
Diluyente:	Disolvente Sintético Industrial
Secado al tacto:	1 hora a 20°C
Colores:	Gris, rojo, negro y verde

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- La Pintura Acrílica destaca por su estabilidad y excelente resistencia a la alcalinidad y a la abrasión, en húmedo y en seco.
- Proporciona acabados de gran adherencia, de secado extremadamente rápido y muy buena flexibilidad confiriéndole al soporte propiedades antipolvo.
- También disponible en acabado antideslizante.
- Exento de plomo y cromatos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Recubrimiento muy adecuado, en interior y exterior, para proteger y decorar suelos de hormigón sometidos a una abrasión moderada.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- En pavimentos nuevos es necesario dejar transcurrir alrededor de un mes antes de aplicar, para lograr un fraguado completo del hormigón; si el suelo es poco poroso habrá que realizar un tratamiento químico o mecánico para abrir poro y lograr una mejor adherencia (diamantado, lijado,...).
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-15% con nuestro *Disolvente Sintético Industrial*.
- Transcurridas 24 horas se aplicará la segunda mano diluida entre un 5-10% estirando la pintura adecuadamente para favorecer un buen secado.
- La pintura no endurece correctamente en soportes con continuo aporte de humedad por capilaridad.
- No limpiar la superficie con ningún líquido hasta transcurridos 7 días.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros y 20 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04