

NATURALEZA

Sistema de señalización en base a resinas acrílicas en dispersión acuosa de secado muy rápido.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,65-1,75 gr/cm ³ (variaciones en función del color)
Sólidos en peso:	≈ 70-75%
Rendimiento teórico:	3-5 m ² /litro
Secado:	25 minutos
Repintado:	40 minutos
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- La Pintura Acrílica destaca por su estabilidad y excelente resistencia a la alcalinidad, al impacto y a la abrasión, en húmedo y en seco.
- Secado muy rápido.
- Proporciona acabados de gran adherencia, dureza, buena flexibilidad y resistencia al desgaste tanto en pavimentos de asfalto como de hormigón.
- No sangra sobre asfalto.
- Añadiendo o espolvoreando microesferas de vidrio redondeadas de diferente granulometría se consigue una reflexión de la luz al incidir esta sobre la superficie.
- Exenta de plomo y cromatos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Recubrimiento muy adecuado, en interior y exterior para proteger y decorar suelos de hormigón y asfalto, así como para señalización vial (peatones, carriles bici o vehículos tanto en carreteras, calles, naves como aparcamientos).

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.

- En pavimentos nuevos es necesario dejar transcurrir alrededor de un mes antes de aplicar, para lograr un fraguado completo del hormigón; si el suelo es poco poroso habrá que realizar un tratamiento mecánico para abrir poro y lograr una mejor adherencia.

- En asfaltos si son nuevos puede producirse sangrado.

- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.

- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.

- No aplicar por debajo de 5º C, ni con el soporte muy caliente ni por encima de 40ºC y 80% de humedad relativa.

- La primera mano se aplicará diluyendo un 5% con Agua; para la segunda mano debe aplicar al uso.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35ºC.

S03 Señalización

Rápida al Agua

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros y 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04