

### NATURALEZA

Pintura fabricada con resinas acrílicas termoplásticas de secado muy rápido.

### DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Satinado
Densidad:	1,05-1,15 g/cm <sup>3</sup> (ligeras variaciones en función del color)
Viscosidad:	150-200" Copa Ford nº 4
VOC'S:	535 g/l
Sólidos en peso:	50-55 %
Sólidos en volumen:	42-48 %
Rendimiento teórico:	11-14 m <sup>2</sup> /litro
Repintado:	1 hora
Espesor recomendado:	35-40 Micras
Diluyente:	Disolvente Sintético Industrial
Colores:	Carta Ral

(\*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

### CARACTERÍSTICAS

- Proporciona acabados de gran adherencia, de secado extremadamente rápido, muy buena flexibilidad y elasticidad.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Recubrimiento utilizado principalmente para el pintado de lonas de PVC.

### MODO DE EMPLEO

- Limpiar bien la superficie eliminando cualquier tipo de impureza que quede y que impida la buena adherencia del producto.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con rodillo, sistema aerográfico o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con nuestro *Disolvente Sintético Industrial*; para la segunda mano se puede diluir un 5-10%.

### ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

### SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

### PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros y 20 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04