

NATURALEZA

Pintura plástica formulada en base a copolímeros vinílicos.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,55-1,65 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	8-10 m ² /litro
Resistencia frote húmedo:	pérdida espesor < 70 μm después de 200 ciclos
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco y colores suaves (consultar)

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Plástico Mate Or-6000 proporciona películas de gran blancura y cubrición, dejando acabados decorativos y lavables.
- Posee una óptima relación calidad-precio, que lo hace recomendable para la protección de todas aquellas superficies que requieran un acabado decorativo y económico.
- No es inflamable, esta clasificado como B-S1,d0 en su reacción al fuego según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se recomienda en todo tipo de superficies interiores, tales como paredes y techos de viviendas, almacenes, naves industriales, locales públicos, etc... y especialmente para la decoración de pisos en obras nuevas.

P06 Plástico

Mate Or-6000

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y pinturas viejas; para ello será conveniente efectuar un rascado o preparar el soporte con nuestro *Barniz Sellador*.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con agua; para la segunda mano puede diluirse hasta un 10% o aplicar al uso.
- No aplicar por debajo de 5 °C.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros, 10 litros y 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04