

NATURALEZA

Recubrimiento plástico vinílico formulado con una selección especial de pigmento y aditivos.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Semi-Brillante
Densidad:	1,20-1,30 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	10/13 m ² /litro
Resistencia frote húmedo:	pérdida espesor < 70 µm después de 200 ciclos
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco y colores de nuestras cartas

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Plástico Orde-Cril Or-5000 proporciona acabados de gran calidad y muy decorativos, con una excelente cubrición y gran blancura.
- Las películas que forma poseen buena resistencia a la abrasión, gran elasticidad y dureza. Son también muy adherentes y fácilmente lavables.
- Posee una excelente brochabilidad y fácil aplicación, así como una excelente retención del color.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Por su calidad es adecuado para decorar todo tipo de soportes, tales como viviendas, hospitales, hoteles e industrias de alimentación y sanitarias.

MODO DE EMPLEO

- Limpiar la superficie a pintar de polvo, grasa y restos de pinturas viejas; si presenta excesiva porosidad, sellarla con nuestro *Barniz Sellador*.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 20-25% con agua; para la segunda mano puede diluirse hasta un 10% o aplicar al uso.
- Proteger de las heladas y de la acción directa del calor.
- No aplicar por debajo de 5 °C.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0,750 litros, 4 litros, 10 litros y 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04