

### Flexible

#### NATURALEZA

Revestimiento liso elástico a base de resinas acrílicas en emulsión.

Revestimiento para la protección superficial del hormigón con marcado CE según EN 1504-2:2004.

#### DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,35-1,45 grs/cm <sup>3</sup> (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	8-10 m <sup>2</sup> /litros
Resistencia frote húmedo:	pérdida espesor < 70 µm después de 200 ciclos
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco y n/cartas NCS y Fachadas

(\*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

#### CARACTERÍSTICAS

- El Revestimiento Flexible confiere al soporte recubrimientos elásticos de gran dureza, flexibilidad y capacidad de puenteo de fisuras capilares.
- Forma películas de gran adherencia y buena resistencia a la suciedad.
- Proporciona una eficaz impermeabilización del soporte y permeabilidad al vapor de agua protegiendo al hormigón contra la carbonatación.
- Dispone de una gran cantidad de colores donde elegir, para conseguir acabados muy decorativos.
- También disponible en calidad Anti-Moho.

### Flexible

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

En exterior recomendado para la protección y rehabilitación de fachadas y para tapar desperfectos y pequeñas grietas.

En su modalidad Anti-Moho, indicado en interiores para decorar y proteger en industria y comercios, donde su actividad favorezca la aparición de hongos, debido a condensaciones de vapor o altas temperaturas.

#### MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y pinturas viejas en mal estado; para ello será conveniente efectuar un rascado o preparar el soporte con nuestro *Barniz Sellador*.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con agua; para la segunda mano puede diluirse hasta un 10% o aplicar al uso.
- No aplicar por debajo de 5 °C.

#### MARCADO CE

El producto R07 Revestimiento Flexible tiene el marcado CE siguiendo las directrices de la norma Europea armonizada UNE-EN-1504-2:2005 y UNE-EN 1504-8 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.


<p><b>EN 1504-2:2004</b></p> <p>Productos para protección superficial</p> <p>R07 Revestimiento Flexible</p>
<p>Permeabilidad al CO<sub>2</sub> S<sub>D</sub> &gt; 50 m</p>
<p>Permeabilidad al vapor de agua Clase I S<sub>D</sub> &lt; 5 m</p>
<p>Absorción capilar y permeabilidad al agua W &lt; 1 kg/m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup></p>
<p>Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento (sistema flexible sin cargas de tráfico) ≥ 2,0 MPa</p>
<p>Sustancias peligrosas Este producto no está considerado peligroso, según la Directiva 67/548 CEE, 2009/2/CE, 1999/45/CE y 2006/8/CE</p>

#### ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

## **R07 Revestimiento**

---

### **Flexible**

#### **SEGURIDAD E HIGIENE**

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

#### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de 4 litros, 10 litros y 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04