

### Hidrofugado

#### NATURALEZA

Recubrimiento anticarbonación en base a copolímeros acrílicos con aditivos siliconados hidrofugantes.

#### DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,55-1,60 gr/cm <sup>3</sup>
Rendimiento teórico:	8-10 m <sup>2</sup> /litro
Repintado:	4-5 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco y Fachadas

(\*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

#### CARACTERÍSTICAS

- El Revestimiento Hidrofugado proporciona películas de gran blancura y cubrición, dejando acabados decorativos.
- Confiere al soporte impermeabilidad al agua a la vez que proporciona una buena permeabilidad al vapor de agua y al dióxido de carbono. Se puede aplicar sobre pinturas viejas, cal, pasta temple... sin necesidad de aplicar sellador.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

El Revestimiento Hidrofugado puede aplicarse sobre cualquier tipo de soporte. Esta indicado especialmente para la protección de soportes en interior y exterior, tanto nuevos como rehabilitados. Muy adecuado para patios de luces, garajes, naves...

### Hidrofugado

#### MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y desconches de pinturas viejas; para eliminar las capas sueltas, calcinadas y mal adheridas efectuar un lijado o cepillado
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicara diluyendo un 15-20% con agua; una vez seca aplicar la segunda mano diluyendo un 5-10%.
- No aplicar por debajo de 5 °C.
- Sobre enlucidos de mortero nuevos aplicar después de que el mortero haya fraguado.
- Sobre pinturas antiguas plásticas o enlucidos de resinas sintéticas eliminar bien los restos mediante lijado o limpieza con agua a presión.
- Sobre los muros de piedra caliza, arenisca y ladrillo caravista imprimir con nuestra Imprimación al Silicato. Eliminar por completo cualquier eflorescencia mediante lijado o cepillado.

#### ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

## **R16 Revestimiento Hidrofugado**

---

### **SEGURIDAD E HIGIENE**

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04