

NATURALEZA

Recubrimiento en base acuosa que al secar presenta propiedades termo aislantes, anticondensación y antisonoras.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate Rugoso
Densidad:	1,15 – 1,20 gr/cm ³
Rendimiento teórico:	1,5 – 2,5 m ² /l
Espesor:	750 Micras por capa
Secado:	Al tacto 1 hora
Repintado:	12 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco
Conductividad Térmica	0,185 W/m.K

CARACTERÍSTICAS

- El Revestimiento Orde-Termic E presenta propiedades termo aislantes por lo que reduce al mínimo los cambios de temperatura a través de las paredes, impidiendo la penetración externa tanto del calor como del frío.
- Ahorro en consumo de calefacción y aire acondicionado.
- Lavable, antihumedad y antimoho.

Orde-Termic E

CAMPOS DE APLICACIÓN

- En interior donde se requiera aislamiento térmico, acústico o la eliminación de problemas de condensación.
- Actúa como rotura del puente térmico en los cantos de los forjados.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y pinturas viejas; para ello será conveniente efectuar un rascado o preparar el soporte con nuestro *Barniz Sellador*.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha o rodillo de llana. Para aplicar a brocha o rodillo diluir con un mínimo de 10% de agua
- Aplicar 2-3 manos hasta alcanzar un mínimo espesor de 1500 Micras.
- No aplicar a pistola ya que se puede eliminar su efecto aislante.
- No aplicar por debajo de 5 °C.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

R14 Revestimiento

Orde-Termic E

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros y 20 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04