

Rugoso

NATURALEZA

Recubrimiento inorgánico de estructura mineral formulado a base de silicato de potasio y pigmentos inorgánicos.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate Mineral Pétreo
Densidad:	1,60-1,85 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	1-1,5 m ² /Kg
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Agua/Imprimación Silicato
Colores:	Blanco y n/carta Fachadas

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- La Pintura al Silicato no forma película, deja una capa permeable al vapor de agua y altamente resistente a la luz y a los ambientes agresivos.
- Esta pintura destaca por tres propiedades muy relevantes; es compatible con revoques relativamente recientes que contienen una alcalinidad activa, tiene buenas propiedades de aislamiento térmico de la pared y gran estabilidad incluso bajo condiciones de humedad, del soporte, muy variables.
- Es una pintura ignífuga, de fácil aplicación y totalmente ecológica, ya que no contiene ningún tipo de disolventes.
- Por su formulación es impermeable al agua de lluvia
- Buena resistencia al envejecimiento del color.

Rugoso

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Soportes adecuados:

- Revoques nuevos o antiguos de cemento, arena y cal.
- Morteros (interiores) nuevos o antiguos de arena y cal.
- Superficies de hormigón.
- Muros de ladrillo (sin esmalte).
- Tableros de fibra de cemento.
- Superficies de yeso (con tratamiento previo).
- Superficies metálicas (especialmente aluminio y acero galvanizado).
- Muros de piedra natural o artificial (porosa).

- Soportes inadecuados:

- Plásticos.
- Madera
- Pinturas en aceite, pinturas plásticas.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasas y pinturas viejas; para ello es conveniente efectuar un rascado y preparar la superficie con nuestra *Imprimación al Silicato*, sobre todo en superficies porosas.
- Para su dilución emplear imprimación al silicato y posteriormente aplicar dos o tres manos del producto en intervalo de 12 horas mínimo.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o equipo air-less.
- Se aplicará diluyendo un 5-10% con Imprimación al silicato.
- No aplicar por debajo de 5°C.

Rugoso

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es contaminante ni contiene disolventes.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 25 kilos.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04