

Orde-Lite

NATURALEZA

Revestimiento en base a resinas de Pliolite al disolvente para fachadas.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate Sedoso
Densidad:	1,40-1,50 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	8-10 m ² /litro
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Disolvente Sintético
Colores:	Blanco y nuestra carta de Revestimientos

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Revestimiento Orde-Lite es impermeable, por lo que resiste la penetración del agua de lluvia. Por su naturaleza microporosa y excelente adherencia permite exudar la humedad atrapada en la pared, sin sufrir ampollamiento o desconches.
- Proporciona películas resistentes a los rayos U.V. del sol, autolimpiables y extremadamente duraderas, manteniendo su apariencia inicial durante muchos años.
- La formación del film no se ve afectada por las condiciones climáticas. La aplicación es posible tanto en ambientes a baja temperatura como en paredes a elevada temperatura. Las heladas nocturnas, después de la aplicación, tampoco afectan al rendimiento de la pintura, así como los chubascos repentinos, incluso pocos minutos después de la aplicación.

Orde-Lite

- Este recubrimiento es fácil de aplicar y solamente requiere una mínima preparación de la superficie eliminando materiales sueltos si es necesario.
- Deja acabados muy decorativos, disponiendo de una amplia gama de colores.
- También disponible en calidad Anti-Moho.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El Revestimiento Orde-Lite puede aplicarse sobre cualquier tipo de soporte. Esta indicado especialmente para la protección y decoración de todo tipo de fachadas.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y desconches de pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o air-less.
- La aplicación puede realizarse tal como viene en el envase o diluyendo un 5% con nuestro *Disolvente Sintético*.
- No aplicar por debajo de 5°C.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

R04 Revestimiento

Orde-Lite

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación local y disponer de un buen sistema de extracción general.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros, 10 litros y 16 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04