

NATURALEZA

Sellador acuoso en dispersión de un copolímero acrílico de partícula extremadamente fina sin plastificante.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Densidad: | 0,90-0,95 grs/cm ³ |
| Rendimiento teórico: | 15-20 m ² /litro |
| Repintado: | 3-4 horas |
| Diluyente: | Agua |
| Colores: | Incoloro |

CARACTERÍSTICAS

- Posee una gran capacidad de penetración y muy buena adherencia a los soporte, confiriendo una uniformidad de absorción que reduce totalmente los efectos de rechupes y mejora considerablemente la adherencia de las capas posteriores, así como el consumo de pintura de acabado (siempre diluyendo con 3-4 partes de agua).
- Proporciona películas hidrofugantes, impermeabilizantes y con buena resistencia a los álcalis.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El campo de aplicación principal se encuentra en el sector de recubrimientos para fachadas e interiores como sellador de la superficie. Otras aplicaciones apropiadas son como barniz hidrofugante, fijador para superficies desmenuzadas y terrosas, etc...

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y desconches o partes sueltas de pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola.
- La aplicación se realizará diluyendo 3-4 partes con agua.
- No aplicar por debajo de 5°C.
- Cuando se utiliza para impermeabilizar la superficie es conveniente la aplicación de dos manos.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 1 litro, 5 litros, 10 litros y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04