T13 Imprimación Silicasol

NATURALEZA

Imprimación acuosa inorgánica, de estructura mineral, en base a resinas acrílicas silicato potásico y un coloide de sílice.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate Mineral
Densidad:	1,00-1,10 grs/cm^3
Rendimiento teórico:	10-12 m^2/litro
Repintado:	12 horas
Sólidos en volumen:	12-13%
Diluyente:	Agua
Colores:	Incoloro

CARACTERÍSTICAS

- La Imprimación Silicasol se caracteriza por su excepcional adherencia, resistencia a los álcalis y ambientes agresivos.
- Posee una excelente resistencia al agua, muy poca absorción de la misma, siendo a su vez permeable al vapor de agua, por lo que no forma burbujas ni desconches.
- Fija soportes en mal estado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicada principalmente para la preparación y consolidación de soportes pulverulentos y porosos, para la posterior aplicación de Revestimientos Silicasol.

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

Silicasol

Para la dilución de pintura Silicasol o veladura pigmentada en capas de acabado.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas (en mal estado).
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Puede aplicarse con brocha, rodillo, equipo de baja presión o air-less.
- La aplicación se realizará al uso (en soportes muy absorbentes) o diluyendo un 10% con agua.
- No aplicar por debajo de 5°C.
- Si se quiere dar opacidad a la imprimación añadir un 25% de revestimiento Silicasol pigmentado en la primera mano y terminar con 2 o 3 manos de pintura Silicasol diluida.
- Para acabados con veladura se puede diluir con el producto en la proporción adecuada para conseguir el efecto de veladura deseado.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35ºC.

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 5 litros y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.