

NATURALEZA

Imprimación alcídica de alta viscosidad.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,55-1,65 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	10-12 m ² /litro
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Disolvente Sintético Industrial
Colores:	Blanco

CARACTERÍSTICAS

- La Imprimación Selladora es un recubrimiento muy adherente, de gran cubrición y blancura.
- Debido a su gran poder de penetración se logra una absorción uniforme del soporte y una mejor adherencia de las capas posteriores.
- Es una pintura de fácil aplicación, ya que por su tixotropía no descuelga ni gotea, permite repintar con pinturas en base acuosa o en base solvente.
- Exento de plomo y cromatos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se recomienda como primera mano en todo tipo de soportes interiores y exteriores que presenten dificultades para su pintado, tales como yeso, madera nueva o superficies con salitre, humo, etc...

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 5-10% con nuestro *Disolvente Sintético Industrial*; para las manos posteriores se aplicará al uso.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0,75 litros y 4 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04